

2011.12.19

Warunki magazynowania folii Techprofil

Folię należy magazynować w zacienionym i suchym miejscu i z dala od silnych źródeł ciepła.

Temperatura składowania powinna wynosić 10°C do 20°C.

Przed użyciem, folia powinna być kondycjonowana przez 48 godzin w temperaturze 20(+/- 3°C)

Folia do pierwszego użycia powinna być przechowywana w fabrycznej otulinie z folii aluminiowej.

Pocięte kręgi należy składować zawieszony na bobinie lub leżące poziomo.

Przeciętny okres magazynowania fabrycznie zapakowanej folii wynosi ok. 12 miesięcy bez zmiany właściwości fizycznych i chemicznych. Po tym okresie może następować powolne twardnienie folii, ze względu na ulatnianie się niektórych związków chemicznych.

Zaleca się szczelne zapakowanie pociętych, nie używanych kręgów folii w folię aluminiową lub folię stretch do czasu ponownego użycia.

Strona 1 z 1

Lumatech

Żwirki i wigury 65
43 - 190 Mikołów

tel: 032 / 738 88 88
fax: 032 / 738 88 89

www.lumatech.pl
info@lumatech.pl

