Comfort - Materiały tapicerskie skai outdoor & indoor

Opis produktu

Wytrzymały na wietrze i w wodzie, nadający się na każdą podróż a od teraz wygodny oraz elastyczny – dobry materiał tapicerski na łodzi musi posiadać te cechy. Materiały obiciowe o charakterystyce morskiej tj. skai® Neptun oraz skai® cool colors Venezia spełniają wszystkie wymagania gwarantujące przeżycie wspaniałego rejsu. Są one trwałe i odporne na warunki zewnętrzne. Również i w kabinie miejsca siedzące powinny być wygodne, stylowe oraz funkcjonalne. Sprawdzone materiały tapicerskie indoor skai® oferują różnorodność struktur i kolorów, z których prezentujemy poniżej tylko wybrane. Ich stylowy design czyni pokład komfortowym – i będzie na pewno przyjemny nawet dla tzw. szczurów lądowych.

Materiał

Wysokiej jakości materiał obiciowy z tekstylnym nośnikiem oraz wierzchnią warstwą PVC. Powierzchnia materiału została zaprojektowana w atrakcyjnych strukturach i dekorach.

Właściwości produktu

- Wysokiej jakości wykończenie powierzchni
- Naturalny wygląd oraz design
- Materiał outdoor odporny na UV - skai® Neptun oraz skai® cool colors Venezia
- ekstremalnie stabilny i trwały
- przetestowany i sprawdzony w zastosowaniu morskim
- duży stopień miękkości oraz elastyczności
- miły w dotyku

Materiały tapicerskie Outdoor

Szczegółową charakterystykę materiałów skai® Neptun oraz skai® cool colors Venezia znajdą Państwo w Kolekcji Short Cut materiałów tapicerskich

Materiały tapicerski Indoor

Wśród materiałów do zastosowania wewnątrz łodzi na szczególną uwagę zasługują materiały: skai® Sotega FLS, skai® Ipsum, skai® Pandoria Plus, skai® Soshagro EN, skai® Sanovara Stars. Ich szczegółowy opis znajduje się odpowiednio w Kolekcji Short oraz Uzupełniającej materiałów tapicerskich.

Specyfikacja produktu / Karta produktu

Lumatech Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65F
Tel: 48 32 738 88 88, Fax: 48 32 738 88 89
NIP: 6351838996, REGON: 365060568

Product	Skład materiału	Waga g/m^2	Grubość w mm	Szerokość rolki w cm	Długość rolki w m	Odpornośc na ścieranie (Martindale) DINENISO5470-2	Odpornośc na światło DINENISO105-B02	Odpornośc UV	Odpornośc na olej i tłuszcz	Odpornośc na środki dezynfekujące	Odpornośc na pot, krew i urynę	Wytrzymałość na rozrywanie	Twardość	Łatwy w czyszczeniu	Odpornośc na sól morską	Odpornośc na chlor	Odpornośc na warunki atmosferyczn
skai® Neptun	ok. 2 % warstwy Nano-Hightech ok. 87 % warstwy PVC ok. 11 % warstwy PES podkład tekstylny	830 +/- 50	1,0 – 1,7 dependent on Embossing	140	30	>75.000	Level ≥7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
skai® cool colors Venezia	ok. 1 % warstwy Nano-Hightech ok. 86 % warstwy PVC ok. 13 % warstwy PES podkład tekstylny	650 +/- 50	1,3 +/- 0,3	140	30	>50.000	Level ≥7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
skai® Atlantis Aredo	ok. 85 % warstwy PVC ok. 15 % warstwy PES podkład tekstylny	550 +/- 50	0,95 +/- 0,2	140	30	>50.000	Level ≥7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
skai® Pandoria Plus	ok. 2 % warstwy PVC-PU Finish ok. 87 % warstwy PVC ok. 11% warstwy CO/PES podkład tekstylny	800 +/- 50	1,35 +/- 0,2	140	25	>100.000	Level ≥6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
skai® Sotega FLS	ok. 2 % warstwy PU Finish ok. 73 % warstwy PVC ok. 25 % warstwy CO fabric	780 +/- 50	1,7 +/- 0,2	150	30	>50.000	Level ≥5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
skai® Soshagro EN	ok. 2 % warstwy PU Finish ok. 73 % warstwy PVC ok. 25 % warstwy CO fabric	780 +/- 50	1,7 +/- 0,2	150	30	>30.000	Level ≥5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
skai® Sanovara Stars	ok. 1% warstwy PU Finish ok. 66 % warstwy PVC ok. 33 % warstwy CO fabric	610 +/- 50	1,4 +/- 0,2	150	30	>30.000	Level ≥5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
skai® Ipsum	ok. 90 % warstwy PVC ok. 10 % warstwy CO/PES podkład tekstylny	680 +/- 50	1,0 +/- 0,2	150	27,4	>100.000	Level ≥5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Product	Flame retardant NF-P 503 M2	IMO FTPC Code 2010 P8	BS 5852 IS-5	BS 5852 IS-0+1	DIN EN 1021-1+2	DIN 4102 (Part 1, B2) / DIN 53438 (Part 2)	MVSS 302
skai® Neptun		◎		●	●		
skai® cool colors Venezia		◎		●	●		
skai® Pandoria Plus	●	◎		●	●	●	●
skai® Sotega FLS	●	◎	●	●	●	●	●
skai® Soshagro EN		●		●	●		●
skai® Sanovara Stars		●		●	●		
skai® Ipsum							

Instrukcja dot. obróbki i pielęgnacji

Zastosowanie mat eriałów tapicerskich outdoor

Odpowiednie do wielu rodzajów tapicerek oraz obić na zewnątrz, w szczególności do zastosowania zewnętrznego na łodziach i jachtach.
Nieznaczny efekt „pull up” może wystąpić przy ciemnych kolorach.

Zastosowanie materiałów tapicerskich indoor

Odpowiednie do wielu rodzajów tapicerek i obić w ekskluzywnych i stylowych aranżacjach wewnętrznych.

Instrukcja obróbki oraz użytkowania

Łatwa obróbka przy użyciu standardowych narzędzi (szycie, zszywanie, klejenie, pinezkowanie). Nie używać barwionych klejów oraz klejów rozpuszczalnikowych.

Zalecenia dot. przechowywania

Przechowywać w zimnym, chłodnym miejscu z dala od słońca i światła w temperaturze +20°C/-10°C.

Zalecenia pielęgnacyjne

Aby cieszyć długotrwałym użytkowaniem materiał skai® należy regularnie czyścić. Zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu czy atramentu muszą zostać niezwłocznie usunięte.
Czyścić ciepłym, łagodnym roztworem z mydła na szmatce z mikrofibry bądź szczoteczką o miękkim włosie. Proszę nie używać rozpuszczalników, chlorków, materiałów ściernych, chemicznych środków czyszczących i materiałów polerujących na bazie wosku. Zabrudzenia pochodzące z dżinsu bądź innych tkanin nie są objęte gwarancją producenta.

Pozostałe informacje

Pisemne i słowne zalecenia techniczne, które przekazujemy na podstawie naszych doświadczeń stosownie do posiadanego aktualnie stanu wiedzy, nie są wiążące i nie mogą stanowić roszczenia prawnego ani innego dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one kupującego z obowiązku sprawdzenia na własną odpowiedzialność naszych produktów pod kątem przewidywanego ich użycia. W szczególności obowiązują nasze ogólne

warunki
handlowe. Niniejszym tracą ważność wszystkie wcześniejsze inaczej brzmiące uregulowania.